



Oléasol Huile dure

Origine végétale

Définition:

Oléasol BIO-ROX® est une huile protectrice en phase aqueuse qui fait, à la fois, fond dur en imprégnation et finition aspect ciré. De par sa fluidité, elle pénètre en profondeur les matériaux pour assurer une protection optimale. Disponible en plus de 1500 teintes en machine.

Composition:

Dispersion aqueuse d'huile végétale, éthers de cellulose, siccatifs à base de fer, eau.

Avantages:

Riche en matières premières renouvelables, elle contribue à un habitat plus écologique, à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Elle est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction.

Fabriquée en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, elle participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.

Caractéristiques techniques:

Incolore – Blanche – Grise – Miel – 1500 teintes - Satinée - Microporeuse - Prête à l'emploi – Extérieure/Intérieure - Hydrofuge – Oléofuge – Anti tâches – Rendement d'environ 8 à 14 m² / L - Sec au toucher en 1h / recouvrable en 6h / séchage définitif en 48/72h / durcissement à cœur environ 10 jours - Densité : 1L = 1,02 kg - Nettoyage des outils à l'eau claire.

Caractéristiques écologiques:

Sans odeur - Sans solvants - Sans co-solvants – Sans essences d'agrumes - Sans agents de coalescence - Sans agents anti peau – Sans C.O.V d'origine pétrolière.

Conseils d'application:

Bien remuer avant emploi.

Application au spalter ou au rouleau.

Appliquer plusieurs fines couches jusqu'à saturation du support. Essuyer à chaque passage. La laitance du produit doit rester en surface et ne plus pénétrer. A ce moment, essuyer une dernière fois l'excédent et laisser sécher.

Appliquer, une à trois couches.

Le matériel d'application doit toujours être propre et sec.

Ne pas dépasser 150 microns par couche.

Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support).

Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

Destination:

En extérieur et intérieur sur parquets, terrasses, bardages (tous types de bois), tomettes en terre cuite, terre crue, bétons cirés et tous supports poreux.

L'huile dure **Oléasol** BIO-ROX® ne contenant pas de filtre chimique anti UV, nous déconseillons de l'appliquer en extérieur.

Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application.

Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application.

Précautions d'usage:

Craint le gel.

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

0,5 L – 2,5 L – 10 L.



Fabrication Française



C.O.V

Conforme à la directive 2004 / 421 CE

Catégorie A/e : 130 g/L

Ce produit contient maximum < 5 g/L

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.