

ORPHEO PRIMAIRE 423

Primaire anticorrosion à base d'alkyde
d'huiles de soja et de bois (tall)



INTERIEUR/EXTERIEUR



Cdt : 1L - 2.5 L - Teinte(s) : gris

PRÉSENTATION :

Primaire antirouille à base d'huiles végétales estérifiées et d'oxyde de zinc (inhibiteur de corrosion) destiné à la protection des supports métalliques ferreux exposés en ambiance moyennement agressive. Primaire d'adhérence sur PVC (sur autres matières plastiques, faire un essai préalable)

Édition : juin-15

CLASSIFICATION: AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 4a

PRINCIPALES QUALITÉS :

Faible taux de C.O.V., faible impact sur l'environnement, odeur discrète, recouvrable en 4h par tous les types de peintures - Diluable à l'eau.- Adhérence remarquable même sur supports réputés "difficiles" Application facile à la brosse, au rouleau, pistolet, station peinture, etc...

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Métaux ferreux, aciers ou sujets à l'oxydation, PVC.
Primaire sur métaux avant finitions "naturelles" ou phase aqueuse.

NE PAS UTILISER :

Sur supports gras, sales, humides, fortement oxydés, en plein soleil ou sur un support surchauffé.
La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Brillance
110 secondes CA 6	1,35	62%	49%	mat

Rendement théorique par couche sur support lisse : 8 m²/L pour 50µm.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE (Selon DTU 59.1) :

Nettoyage, dégraissage, brossage de la rouille non adhérente.
Eventuellement conversion au Derwash de la rouille présente en des zones inaccessibles aux outils

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10%	5%	ne pas diluer

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
15mn	30mn	mini 4 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

Distributeur France (vente en ligne) www.eco-logis.com
ou en magasin Istres (13) - Toulouse-Pinsaguel (31)