



COLLE KVS PAPIERS PEINTS **REF 9010**

PROPRIETES

La colle papier-peint KVS est appropriée pour le collage de tout papier peint normaux, spéciaux, gaufrés, papiers in grains, papiers vinyls . etc. Ne contient pas de cov.

COMPOSITION

Carboxyméthylcellulose.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.) Enlever toutes particules mal adhérentes du support et décoller les anciens papiers peints et les badigeons. Reboucher les trous et les fissures du support avec un enduit. Traiter les supports trop absorbants, friables ou farineux avec la sous-couche au silicate réf 8030. Pour les papiers peints transparents et pour les supports nuancés, il est recommandé d'appliquer une couche de primaire réf 5510

Pour faciliter un changement ultérieur de papier peint, il est recommandé surtout pour les papiers peints lavables de traiter le support avec la sous-couche au silicate réf 8030 ou la peinture edel-dispersion réf 8046

Délayer 200 g de colle dans env. 5L d'eau propre et froide, puis continuer de remuer. Laisser reposer environ 30 minutes puis brasser encore une fois. Ajuster la quantité d'eau selon la qualité du papier peint. Étaler la colle régulièrement à la machine à encoller ou à la brosse sur le papier peint, plier les lés, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué et bien maroufler.

Suivre les indications des fabricants des machines à encoller et celles du papier peint.

Enlever les taches de colle avec un chiffon humide. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation

DONNÉES PHYSIQUES

PH 7-8, densité env. 0,6g /cm³, solubilité prête en 30mn

CONSOMMATION

Environ 25 m² avec un sachet de 200 g

STOCKAGE

Stocker bien fermé au frais et au sec.

CONDITIONNEMENT

Sachet de 200g et de 500g

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document