



FEUTRE PUR CHANVRE

Utilisations :

Sous-couche résiliente. Rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons, etc.

Propriétés :

Excellente rupture des ponts phoniques.

L'absence de protéine n'attire pas les rongeurs et il n'y a aucun développement de mites et termites.

Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

Mise en œuvre :

Découpe avec des ciseaux ou cutter.

Stockage : Stocker au sec.

Données Techniques :

Composition	100 % chanvre
Longueur x Largeur (m)	Rouleau : 15 x 1 ; Bande 15 x 0,1
Epaisseur (mm)	Env. 5
Masse surfacique (g/m ²)	700
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,050
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Réaction au feu (Euroclasse)	F
Capacité hygroscopique	jusqu'à 15 % de son poids
Conditionnement	palette de 12 rouleaux ; cartons de 10 bandes
Références	FCHO700-1R ; FCHO700B

Ces informations sont données à titre indicatif, ces produits n'étant soumis à aucune norme actuellement.

DISTRIBUTEUR FRANCE : www.eco-logis.com

Toulouse-Pinsaguel 05 61 08 83 45

Istres-Provence 04 42 48 56 09

