

04/13

LAQUE BLANCHE SATINÉE

BLANC NATUREL SATINÉE POUR L'INTÉRIEUR

REF : 6110L

PROPRIETES

Laque couvrante hydrofuge et élastique, bonne dureté. Excellent pouvoir couvrant. Perméabilité à la vapeur d'eau. Ne convient pas aux surfaces fortement exposées ni aux sols. Comportement à la migration conforme à la norme DIN EN 71, section 3. Résistance à la salive et à la transpiration selon la norme Z DIN 53160.

Laquage couvrant à pores ouverts pour l'intérieur, sur bois, métal et pierre neutre. ne convient pas pour les radiateurs.

COMPOSITION

Ester de résine naturelle et d'huile de bois et de chardon, ester d'acide gras d'huile de chardon, de résine naturelle, d'huile de ricin, acide silicilique, talc, carbonate de zinc, dioxyde de titane, composants isoparafiniques, Co/Zr/Zn/Mn siccatifs, la teneur en Cov atteint 295g/l. Valeur limite européenne 300g/l.

MODE D'EMPLOI

Pour un résultat optimal respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Le support doit être sec, solide, propre, dégraissé, dépoussiéré.

Bien agiter avant emploi. S'applique au pinceau, au rouleau et au pistolet. température ambiante et superficielle supérieure à 15°C. Appliquer d'abord 1 à 2 couches de primaire réf 5510L puis 1 à 2 couches de laque. Pour la rénovation, enlever les anciennes couches qui s'écaillent, nettoyer et poncer, puis procéder comme ci-dessus.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussière après 6-8 heures. Sèche après 24 heures. Durant le séchage, veillez absolument à une bonne aération. Dilution et nettoyage diluant réf 500L

DONNÉES PHYSIQUES Viscosité 200-220 sec./DIN 4 mm/ 20° Densité env. 1,29

Couleur : blanc naturel satiné

Corps solides : env. 78%

QUANTITÉS REQUISES env. 10 à 16 m²/L par couche, avec une sous couche. Appliquer en fine couche pour éviter tout problème de séchage.

STOCKAGE A l'abri du gel, dans un endroit frais et sec. Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d'origine fermé. Conditionnement: 0,75L/2,5L

PRECAUTION D'EMPLOI

Attention, Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés de produit dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

le produit proprement dit n'est pas auto inflammable. En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Contient du cobalt carboxylate, peut provoquer des réactions allergiques. Porter un masque contre la poussière fine du ponçage. Conservée hors de portée des enfants. En cas d'ingestion ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document

