



## LASURE SATINE NATUREL Intérieur / Extérieur

Référence : 469

Edition : mars 2009

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 14m<sup>2</sup>/L en moyenne - Aspect: satin ciré.

Consommation: 80ml/m<sup>2</sup>.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 30 microns.

### PRÉPARATION DES SURFACES AVANT LASURE : (Selon DTU 59.1)

Lessivage, ponçage, dépeussierage.

Éventuellement, dégraissage des bois exsudants avec un solvant vert (distillat d'agrumes).

Sur chêne ou chataignier et bois à fort tanin en général, bloquer les remontées de tanin avec une couche d'huile dure éventuellement diluée et attendre 48h avant d'appliquer le lasure.

### PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.


1L / 3 L : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

20L : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

### MATERIEL D'APPLICATION :

Pinceau à lasure, pistolet airless, HVLP, station peinture .

### DILUTION : EAU

Diluant (EAU)	Pneumatique	Airless	Pinceau
	10%	10%	Impérativement 10% en 1ère couche

### SÉCHAGE A 20°C SUR PIN DU NORD:

Hors poussière	Sec	Recouvrable	Dur à cœur	Conditions
1heure	1ère couche: 1h 2ème couche: 3h 3ème couche: 5h (facultative)	24 heures	3 jours	23°C - Hum. Rel.65%

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE :

Après préparation des supports (voir ci-dessus),

Appliquer la 1ère couche diluée à 10% d'eau dans le sens des fibres.

Dans le cas où celle-ci provoque le hérissément des fibres non solidaires, procéder à un ponçage léger (grain très fin) après 24h minimum de séchage suivi d'un dépeussierage soigné.

Appliquer une 2ème et dernière couche en intérieur ou 2 couches successives à 24h d'intervalle en extérieur pour optimiser la résistance aux intempéries et/ou aux variations climatiques .

Ne jamais finir en incolore ou en ton bois très clair (résistance moindre aux U.V.).

NB: l'intensité du ton est directement liée au nombre de couches appliquées - Pour un ton final très clair, par exemple, en système 3 couches, anticiper en appliquant la 1ère couche en incolore.

les lasures LASURAL par Natura sont disponibles sur [www.eco-logis.com](http://www.eco-logis.com)



Les applications ont été réalisées sur un bois très clair. Des nuances peuvent apparaître suivant les essences de bois (notamment les bois rouges (merisier par ex) ou exotiques).

les lasures LASURAL par Natura sont disponibles sur [www.eco-logis.com](http://www.eco-logis.com)