



BASE PEINTURE MAGNET'S NATURA Intérieur / Extérieur

Référence : 462 0999 10

Edition : juillet 2009

PRÉSENTATION : Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de charges métalliques non toxiques.

CONDITIONNEMENT : 0,5L (possibilité de conditionnement plus important : nous consulter).

TEINTE(S) : Gris **DILUTION :** eau **CLASSIFICATION :** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

QUALITES ENVIRONNEMENTALES (PROMOTEUR DERIVERY) :

Aucun dégagement de C.O.V. - Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

Peut être recouvert par Natura Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiserie, etc..).

DESTINATION: panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants...

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	3,000	Excellente	non concerné	mat

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

RENDEMENT: 6 m²/L sur support lisse.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : Lessivage - dépolissage - impression des supports excessivement poreux.

PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE : Léger ponçage pour une finition lisse.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

NB : le potentiel magnétique est directement proportionnel à l'épaisseur déposée et à la force de l'aimant .

SÉCHAGE : Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

MAT A TABLEAU 100% ECOLOGIQUE

Intérieur

Référence : 462 4368 10

Edition : juillet 2009

PRÉSENTATION : Peinture de finition mate à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de poudre d'ardoise.

CONDITIONNEMENT : 0,5L (possibilité de conditionnement plus important : nous consulter).

TEINTE(S) : Vert, noir **DILUTION :** eau **CLASSIFICATION :** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

QUALITES ENVIRONNEMENTALES (PROMOTEUR DERIVERY) :

Aucun dégagement de C.O.V. - Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Matité absolue optimisant l'écriture à la craie (après 4 jours de durcissement à coeur).

Peut être précédé de la base Natura Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports dûment imprimés.

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1,600	Excellente	Excellente	mat <3%

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 m²/L sur support lisse imprimé.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépolissage.

Imprimer avec **NATURA IMPRESSION** ou **NATURA MAGNET'S**.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

SÉCHAGE : Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

DERIVERY SAS 4, rue Léon Talmay - BP117- 27290 Pont-Authou
Tél.: 02 32 43 74 00/Fax : 02 32 43 74 07
Site Internet : www.peintures-natura.fr