

# LAMES FLOTTANTES

## Iris

### Des couleurs liège plein les yeux.

C'est une gamme résolument moderne avec un format spécifique et un léger chanfrein 4 côtés pour une finition en damier. Il s'agit du même modèle décliné en 4 teintes qui peuvent se panacher pour créer votre décor spécifique. Cette gamme peut être posée dans toutes vos pièces y compris humides, en veillant toutefois à une utilisation attentive selon votre mode de vie.

## Description

Lames flottantes de liège à clipser



Longueur 610 mm Largeur 380 mm – tolérance +/- 0,1 %

Épaisseur 10,5 mm tolérance +/- 0,2 mm

Décor liège 3 mm + HDF hydrofuge 6 mm + sous-couche liège 1,5 mm

Densité globale +/- 760 kg/m<sup>3</sup>

Finition : Vernis mat WearPlus® - léger chanfrein 4 côtés

Paquets de 1,62 m<sup>2</sup> (7 lames)

Classement - usage : 31 – Commercial Modéré



Utilisation en plancher chauffant température < 28°C et humidité idéale de 40 à 60 %

Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

## Caractéristiques techniques

### Composition :

1/ Finition : décor liège densité > 500 kg/m<sup>3</sup>

2/ HDF hydrofuge : Densité +/- 880 Kg/m<sup>3</sup> - classement formaldéhyde E1 - couleur verte

3/ Sous-couche liège densité +/- 200 Kg/m<sup>3</sup>

### Colles :

- Colle à base d'huiles végétales sans solvants

- Colle polyuréthane agréée contact alimentaire conforme FDA-EVA

- Colle du liège sur HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 de la norme EN204

Chanfrein léger  
4 côtés

|  |  |
|--|--|
| Conductivité thermique EN12667 : 0,10 m <sup>2</sup> .K/W        | Variation dimensionnelle humidité EN 14085 : ≤ 0,4 % |
| Encoche résiduelle après charge statique ISO 24343-1 : ≤ 0,25 mm | Résistance à l'abrasion EN14354 : > 7000 WR3         |
| Coefficient de frottement dynamique (glisse) EN13893 : Class DS  | Emission Formaldéhydes EN717-1 : E1                  |
| Résistance aux rayures EN 438-2 : 2 N / Grade 2                  | Résistance impact petite balle EN 438-2 : > 40 N     |
| Réduction des bruits d'impacts ISO 10140-3 : ΔLw = 19 dB         | Classement feu EN 13501-1 : C <sub>fl</sub> - S1     |

## Entretien

La qualité et la longévité des lames flottantes liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de bonne foi en l'état actuel de nos connaissances. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières.

Vente en ligne - Livraisons France

[www.eco-logis.com](http://www.eco-logis.com)

Istres 04 42 48 56 09 - Toulouse 05 61 08 83 45