



LINEA MAGNET'S



Référence : LAW 472 2368 00 60

Edition : avril 2011

PRÉSENTATION : Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséïne, eau) et de charges métalliques non toxiques.

CONDITIONNEMENT : 0,5L .

TEINTE(S) : Gris

DILUTION : eau

QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Sans COV de synthèse ni aucun dérivé pétrolier.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

Peut être recouvert par Linea Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..).

DESTINATION: panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants..

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	2,7	Excellente	non concerné	mat

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

RENDEMENT: 4 m²/L sur support lisse.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : Lessivage - dépeussérage - impression des supports excessivement poreux.

PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE : Léger ponçage pour une finition lisse.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le liant et la charge avec un ustensile propre.

SÉCHAGE : Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

LINEA MAT A TABLEAU



Référence : LAW 472 9901

Edition : avril 2011

PRÉSENTATION : Peinture de finition mate en phase aqueuse à base d'ardoisine et d'huile de lin.

CONDITIONNEMENT : 0,5L

DILUTION : eau

TEINTE(S) : Vert, noir, vanille, gris, framboise, turquoise, rose, chocolat, pistache

QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Très faible taux de C.O.V. , sans solvant - Norme Jouet

PRINCIPALES QUALITÉS :

Matité absolue optimisant l'écriture à la craie (après 4 jours).

Peut être précédé de la base Linea Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports dûment imprimés.

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1.600	Excellente	Excellente	mat <3%

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 m²/L sur support lisse imprimé.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépeussérage.

Imprimer avec **Tassili Primaire** ou **Linea MAGNET'S**.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

SÉCHAGE : Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



COMMANDES PEINTURE NATURA France sur : www.eco-logis.com

Istres-Provence 04 42 48 56 09

Toulouse-Pinsaguel 05 61 08 83 45





LINEA ARDOISE MAGIQUE



Référence : LAW448 0800 90

Edition : avril 2011

PRÉSENTATION : Peinture de finition en phase aqueuse brillante autorisant l'écriture au feutre paper board et un effacement facile

CONDITIONNEMENT : 0,5L en deux parties (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter).

TEINTE(S) : Blanc - autres teintes nous consulter

DILUTION : eau **CLASSIFICATION :** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

QUALITES ENVIRONNEMENTALES (PROMOTEUR DERIVERY) :

Faible taux de C.O.V. générant un grand confort à l'application

PRINCIPALES QUALITÉS :

Finition brillante optimisant l'écriture et son effacement répété (après 4 jours de durcissement à coeur).

Peut être précédé de la base Natura Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: ardoise magique + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports dûment imprimés.

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1.250	Excellente	Excellente	80%

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 à 7 m²/L sur support lisse imprimé.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépoussiérage - Imprimer avec TASSILI ou BIOCRYL PRIMAIRE ou LINEA MAGNET'S

PRÉPARATION DU PRODUIT ET APPLICATION : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

Pour un résultat optimal, il faut au strict minimum 2 couches, 3 étant l'idéal.

DURÉE D'UTILISATION DU PRODUIT : 4 heures à 20 °C

1ère MISE EN SERVICE DU SUPPORT : après 4 jours

SÉCHAGE : Sec : 5 heures - Recouvrable : entre 12h et 48 heures.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.



Commandes en ligne sur : www.eco-logis.com

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

par Nature.

www.laboratoires-natura.org