

Parquets

PÂTE À RÉNOVER

Enduit en poudre à mélanger avec de l'eau pour reboucher les trous et les fissures sur tous les supports.

- Multi-supports et usage : reboucher et enduire
- Réparation de haute dureté et forte cohésion

- Longue durée d'utilisation du mélange jusqu'à 40min en enduisage
- Facilement ponçable dès 40min de séchage en rebouchage

À base de copolymère.

Notre PÂTE À RÉNOVER en poudre est une solution polyvalente pour réparer et restaurer divers supports, tels que le bois, le métal, le béton et la faïence. Particulièrement efficace sur le bois, elle comble les fissures et imperfections, offrant une base solide et lisse pour les finitions. Facile à utiliser, cette pâte assure une adhérence fiable sur tous types de surfaces, prolongeant la durée de vie des matériaux et améliorant leur apparence. Elle permet une réparation efficace des surfaces en bois et autres supports.

Supports d'application : tous types de supports, tels que le métal, le bois dur, le béton et la faïence. Pour la réparation des supports et reprise de planéité. Doit être recouvert pour une exposition en extérieur. Peut être recouvert par tout type de peinture.



500g 1Kg

Le rendement dépend de l'épaisseur déposée

LIANT : Copolymère.
ASPECT DU FILM : Mat
BRILLANTS SPECULAIRES (2) : Non concerné
EXTRAIT SEC ($\pm 2\%$) (3) : Non concerné
RESISTANCE AUX FROTTEMENTS HUMIDES (6) : Non concerné en blanc - Non concerné en teinte

TEINTES : Blanc uniquement
DENSITE ($\pm 0,03$) (3) : 1,20
RENDEMENT (4) : Dépend de l'épaisseur déposée
PONCABLE (5) : 40mn
RECOUVRABLE (5) : 1h

Conditions d'application : (conformes au NF DTU 59.1).

Intérieur : Température comprise entre 10° et 35°C et hygrométrie < 70% d'Humidité Relative.

Extérieur : Températures ambiantes et du support comprises entre 10° et 35°C et supérieures d'au moins 3°C au point de rosée et hygrométrie < 80% d'Humidité Relative.

Taux d'humidité limite du bois massif <18% et des panneaux dérivés du bois extérieurs <12%.

Ne pas appliquer sur supports condensants et par temps de pluie.

Matériel d'application : Couteau à enduire

Nettoyage du matériel : À l'eau claire immédiatement après utilisation

Dilution : 1 vol d'eau pour 3 vol de poudre

Parquets

PÂTE À RÉNOVER

AFNOR NF T 36-005 Famille IV Classe 3



Après reconnaissance préalable, les supports devront être préparés suivant leur état et nature (nettoyage, dégraisage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...) en conformité avec les normes et règles de l'art les concernant (NF DTU 59.1) et de façon à les rendre propres, sains, secs et cohésifs avant tout travaux de rebouchage ou enduisage.

Prévoir le remplacement des éléments trop détériorés (fortes gerçures, crevasses, pourrissement, champignons...) ne permettant pas un traitement durable. Pour les bardages, on vérifiera qu'ils disposent d'une garde au sol de 15-20 cm afin d'éviter toutes remontées capillaires en pieds de façade.

Précaution d'emploi:

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation à l'aider d'un couteau à enduire ou d'un malaxeur mécanique. La durée de vie du mélange varie de 20 à 40min selon le dosage.

Respecter les proportions de mélange : Diluer avec 1 volume d'eau pour 3 volumes de poudre en rebouchage et 1 volume d'eau pour 1 volume de poudre en enduisage.

Remplir généreusement les parties à réparer et lisser rapidement.

Temps de séchage : pour un rebouchage 40min minimum à 90min pour venir enduire, et 60min minimum pour une mise en peinture

Après séchage, poncer (abrasif grain 120) pour obtenir une surface lisse puis recouvrir de la peinture choisie.

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur et de la surface appliquée, de la température et de l'humidité.

Les réparations seront visibles après l'application de lasure transparente. Pour un masquage des réparations, préférer l'utilisation d'un système opaque.

Ne pas appliquer en extérieur sur bois présentant de fortes variations dimensionnelles type chêne.

Ne jamais introduire dans la boîte de l'eau ou du mastic mélangé. Les outils humides ou non nettoyés sont à proscrire. Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

Stockage : Stockage avant ouverture : 24 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

Mesure de prévention : Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.prodirox.com.

Classement Européen : Non concerné

Valeur limite de C.O.V. Non concerné

C.O.V. max de ce produit : Non concerné

(1) testé selon NF EN 16640

(2) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(3) valeur donnée sur le blanc.

(4) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(5) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donnés à 23° et 50% d'HR).

(6) (NF EN ISO 11998)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PRODIROX-FRANCE SAS Au capital de 160 000€. - R.C.S. : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com

PRODIROX
NETTOYER | PROTEGER | SECURISER